



CORPAC AB

CORPALIN® VCI Papper COR-PAPER

CORPALIN® VCI-papper

För Corpac VCI korrosionsskyddspapper kommer uteslutande nötningsbeständigt råpapper av hög kvalitet, fritt från klorider, sulfater och andra korrosionsfrämjande ämnen i fråga. Tillsammans med VCI-beläggningen uppnås ett enkelt och mycket effektivt korrosionsskydd.

Tack vare användning av en multimetall-VCI-materialkombination med verkan i två riktningar är användningen problemfri. Oavsett vilken metall du vill skydda är hanteringen alltid enkel.

VCI-skyddet fungerar såväl genom kontakt som via ångfas. En inkapsling av VCI-materialet gör att det fördelas jämnt över en lång tidsperiod. Detta förenklar tillhandahålllet vid arbetsplatsen och säkerställer ett säkert, effektivt korrosionsskydd för så gott som varje tillämpning.

När förpackningen har avlägsnats lämnar VCI-molekylerna metallytan utan att efterlämna rester. Resultatet är en torr, ren komponent som omedelbart kan användas.

Fördelar:

- ✓ **Miljövänligt korrosionsskydd**
- ✓ **Ingen infettning
Ingen oljning**
- ✓ **TRGS 615 konform**
- ✓ **Komponenter kan omedelbart användas – torra, rena och korrosionsfria**

Skyddade metaller: *:

- 1 Stål, zink: Kolstål, rostfritt stål, galvaniserat stål och gjutjärn**
- 2 Koppar, mässing, brons**
- 3 Aluminiumlegering**
- 4 Tennlegering**
- 5 Brons**

*För metallkomponenter med särskilda ytförhållanden (ökad råhet, rester av bearbetnings- eller tvättmedier) rekommenderas test av en modellförpackning i en klimatkammare.



CORPAC AB

CORPALIN® VCI Papper COR-PAPER

Tekniska data

Kraftpapper 60 g/m² impregnerat med ca. 10 g/m² korrosionshämmare.
Användning: Multi-metall, VCI Korrosionsskyddspapper för förpackningar.

Fysikaliska egenskaper:

Test	Värde
Ytmassa kraftpapper	60 g/m ²
Ytmassa VCI	10 g/m ²
Ytmassa totalt	70 g/m ²
Draghållfasthetsindex längsgående	116 Nm/g
Draghållfasthetsindex tvärgående	58 Nm/g
Utsträckning längsgående	1,40 %
Sprängtryck	294 kPa

Korrosionsskydd

Kontroll enligt DBL 6994:2015:
Rostskyddsbetyg 1; mycket väl lämpat för internationell transport

Kontroll enligt VW 50164:
Korrosionsskyddsbetyg 2,2; väl lämpat för internationell transport

Corpac® CORPALIN® Korrosionsskydd VCI-papper.

Enkelt. Säkert. Kostnadseffektivt.

Vi sätter standarden!

Produkter:

- Kundenpassade storlekar
- Påsar
- Formskärningar
- Olika kvaliteter

Stay in touch!

Corpac AB
Växthusvägen 10
435 33 Mölnlycke

Tel: 0703 290 290
Tel 2: 0704 133 050

corpac.se

*De nämnda egenskaperna är statistiskt uppmätta värden, som kan variera på grund av ändrade produktionsförhållanden eller -maskiner. Inget ansvar kan härledas ur denna information.